

**SOMMA****SOMMA COMPANY LIMITED**

Office: PBS Building 6-6A D52 Street, Ward 12, Tan Binh . HCM.

Tel: + 84.28-35030607 - Mr Hai: +84 944 937 511 (Zalo) - Fax: 84.28-35030608

Email : Sales@somma.vn Website : www.somma.vn

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

STT	TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	THÀNH PHẦN	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
1	Mặt film		Dynea nâu keo WBP – Phenolic		
2	Loại keo		- MF: Melamine Formaldehyde - PF : Phenol Formaldehyde	- Melamine - Phenolic	
3	Loại gỗ		Cao su, keo, bạch đàn... (Hardwood: gỗ rừng, gỗ cứng)		
4	Kích thước	mm	1220 x 2440; 1250 x 2500; hoặc theo yêu cầu		
5	Độ dày	mm	12mm – 15mm – 18mm – 21mm		
9	Dung sai độ dày	mm	± 0.5mm		
7	Tỉ trọng	Kg/m <sup>3</sup>	≥650	TCVN 7756-4: 2007	
8	Độ ẩm	%		TCVN 7756-3: 2007	7,3
10	Độ trương nở	%	(27 ± 2) °C trong nước 24h	TCVN 7756-5: 2007	4,4
11	Cường độ uốn	Mpa		TCVN 7756-6: 2007	50,4
12	Chất lượng dán dính	Mpa		TCVN 7756-9: 2007	
13	Độ bền kéo trượt	Mpa			0,83
14	Tỷ lệ % phá huỷ trên bề mặt gỗ tại vùng chịu kéo	%			Over 20
15	Độ bền kéo vuông góc mặt ván	Mpa		TCVN 7756-7: 2007	1,50
16	Độ bền bám dính đinh vít - Bề mặt - Bề cạnh	kN		TCVN 7756-11: 2007	- 2,22 - 1,47
17	Tái sử dụng (2 mặt)	Lần	- Keo Melamine: 6-8 lần - Keo Phenol: > 10 lần	SOMMA's standard	

SOMMA CO., Ltd

Authorized signature